



BFA FACADE®

FICHE TECHNIQUE

Pour toutes peintures et vernis

depuis 1983
PRODUIT

BFA FACADE® est un décapant gélifié/liquide de nouvelle génération, écologiquement sûr.

BFA FACADE® ne contient pas de solvants chlorés. Il est sans d'acide, ni soude, ni potasse, sans solvants dangereux comme N.M.P encore moins de D-Limonène et sans conservateur. Son PH est neutre et il ne contient pas de paraffine.

DESTINATION

BFA FACADE® décape rapidement et aisément la plupart des peintures et vernis, y compris : pliolite, acryl, crépi rustique, imper I₁, I₂, etc.

De très faible teneur en c.o.v (moins de 38 g/L), BFA FACADE® s'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur du fait de son innocuité.

Il est sans odeur désagréable, ni irritant pour les yeux, les mains et les poumons.

BFA FACADE® décape sans détériorer le support tels que le bois, le plastique, les métaux ferreux et non ferreux, plâtre, crépi maçon, brique, pierre et autre support minéral tel que le marbre.

APPLICATION

BFA FACADE® est un produit stable mais il doit être remué avant emploi s'il n'a pas été ouvert pendant une longue période.

Avant application, toujours réaliser un essai.

Si l'application est faite à la brosse, il est recommandé d'utiliser une brosse plate en poils naturels. Les brosses en matières synthétiques sauf le nylon peuvent provoquer une réaction au contact du BFA FACADE®

BFA FACADE® est facilement applicable au pistolet airless avec une buse d'une ouverture de 0,21''-0,31''. Appliquer à un angle de 40/50°. Du fait de sa viscosité, BFA FACADE® ne s'éclabousse pas sur les murs et les plafonds.

MODE D'EMPLOI

Appliquer grassement le BFA FACADE®, laisser agir le temps nécessaire, son action peut durer dans le temps car il ne sèche pas (c.o.v très faible).

Par exemple, sur du crépi rustique, on appliquera le BFA FACADE® en fin d'après midi, on le laissera agir toute la nuit, la peinture sera alors entièrement décapée et pourra être aisément enlevée de son support.

Lors du décapage des façades, il faut scraper et éliminer les boues décapées selon le DTU en vigueur.

DUREE D'ACTION : Film mince de : ½ h à 4 heures - Film épais de : ½ h à 30 heures

CONSOMMATION : 1 litre pour 1 à 3 m².

NETTOYAGE DES OUTILS : laver à l'eau chaude de 60 à 90 °

TEMPERATURE : BFA® FACADE® peut aussi être utilisé à des températures inférieures à 0°C.

MESURES DE SECURITE

Porter des lunettes et des gants.

En cas de contact avec la peau : rincer immédiatement avec de l'eau.

En cas d'ingestion, contacter un docteur et montrer la fiche de données de sécurité.

Ne pas inhaler le brouillard lors de l'application par air less.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Règlement transport : non concerné

Symbole et pictogramme de danger : non concerné

Phrases R et S : non concernées

Etiquetage : non concerné

Les présentes informations ont été rédigées en toute bonne foi et avec le plus grand soin. La SARL RUTOLAN-FRANCE ne peut être nullement tenue responsable de quelque erreur éventuelle que ce soit.