



TRADIBLANC®

HL 5 (EN 459.1)



Le TRADIBLANC® est un mélange de CHAUX BLANCHE de SAINT-ASTIER et de CIMENT BLANC pour la confection de mortiers d'enduits et de maçonneries, spécialement adjuvanté pour un passage facilité en machine à vis ou à piston.

➔ CONDITIONNEMENT :

- Sac de 35kg, palette de 1T400 soit 40 sacs

➔ CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

➔ DOMAINES D'UTILISATION :

- Maçonnerie : DTU 20.1 - Carrelage : DTU 52.1
- Couverture : DTU 40.2 - Enduit : DTU 26.1
- Fumisterie : DTU 24

➔ ÉQUIVALENCES :



1 brouette arasée de sable



Seaux de 10 litres



TRADIBLANC® 1 sac de 35 kg



Seaux de 10 litres

▲ DOSAGES POUR MISE EN ŒUVRE :

Maçonneries, carrelage :

- Pierres, blocs de béton, briques creuses ou pleines.
- Ex. de rendement pour maçonner des briques 7x11x22 = 7 à 8 m²/sac
- Chapes de pose de carrelages



+ **10 à 12**
Sable 0/3

Couvertures :

- Scellement de tuiles de faîtage
- Réalisation de solin
L'incorporation dans le mortier d'une résine d'accrochage peut s'avérer nécessaire dans le cas de tuiles fortement hydrofugées.



+ **9 à 10**
Sable 0/3

➔ PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : Voir page 6



▲ TRAVAUX D'ENDUITS (voir DTU 26.1) ET REJOINTOIEMENT EN FINITION :

Application manuelle ou pot de projection

Grattée, relevée, etc... (5 à 8 mm fini)



+ **11 à 14**
Sable 0/3

Talochée (5 mm maximum)



+ **14 à 17**
Sable 0/1 ou 0/2

Application en machine à vis ou à piston

Grattée, relevée, etc... (5 à 8 mm fini)



+ **7 à 9**
Sable 0/2 ou 0/3

Un essai de convenue avec le sable sera réalisé avant d'entreprendre le chantier.

▲ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Les sous-couches seront réalisées soit aux mortiers bâtards soit au BATICHAUX® (dosage moyen : 1 sac pour 10 seaux de sable).
- Finition talochée, frisée ou lissée épaisseur maximum de 5 mm. Une note technique concernant cette finition est disponible à CESA.
- Dosages : Ils peuvent être plus faibles en fonction des supports et (ou) des sables utilisés (nous consulter).
- Mélange TRADIBLANC®/CHANVRE : (nous consulter).
- Les enduits traditionnels sont sujets à l'apparition de nuances après une ondée, il est possible de réduire ce phénomène en incorporant un hydrofuge de masse dans le mortier de finition.

chaux & enduits de St-Astier
CESA
24110 SAINT-ASTIER
Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91
E-mail : cesa@c-e-s-a.fr Site internet : www.c-e-s-a.fr

Le Spécialiste des Chaux Naturelles